

**Technisch productblad**

Voorstrijk

**Supergrond D4**

- > voor zuigende en niet zuigende ondergronden
- > emissie-arm
- > gebruiksklaar



**producteigenschappen:**

Op speciale dispersiebasis gevuld met kwartszand. Oplosmiddel vrij, 1 componentig en emissiearm. Sneldrogend en laat stroef oppervlak achter na droging

**Toepassing:**

Voor toepassing binnen en buiten. Voor wanden en vloeren. Als voorbehandeling van zuigende en niet zuigende ondergronden, als ook voor te renoveren oppervlakken. Speciaal geschikt als voorstrijk voor egalisatielagen en bij betegelingswerken.

**Geschikt:** op oude geglazuurde tegels en platen, kunstgraniet, kunststenen, glad beton, hechtende lijm en plamuurresten, goed hechtende PVC-bekleding (opschuren), spaanplaten V100, cement-, anhydriet- en gietasfaltdekvloeren

**Niet geschikt:** op kunststof, metaal

**Productgegevens:**

Droog en vorstvrij in ongeopende riginele verpakking kan het product ongeveer 12 maanden bewaard worden

**Technische gegevens:**

Verbruik	± 100-150g/m <sup>2</sup>
Dichtheid	± 1,28 g/cm <sup>3</sup>
Betegelen(niet-zuigende ondergrond)	na 60 minuten
Ondergrondtemperatuur	> +5°C
Verwerkingstemperatuur	> +5°C tot +25°C
Kleur	geel

**Ondergrond:**

Ondergrond moet droog zijn, vorstvrij, vast, draagkrachting, vormstabiel en vrij van stof, vuil, olie, vet, oplosmiddellen, lose delen en verontreinigingen die voor een slechte hechting kunnen zorgen.

**Verwerking:**

Gelijkmatig op de ondergrond aanbrengen. Ophoping van materiaal vermijden. Bij sterk zuigende ondergronden op basis van cement kan Murexin Supergrond D4 tot 1:1 met water verdund worden. Vervuilingen met Murexin Supergrond D4 onmiddellijk verwijderen. Het aanbrengen van een tweede laag is mogelijk als de film kleefvrij is opgedroogd. De droog-tijd bedraagt ongeveer 1 tot 2 uur (afhankelijk van klimatologische omstandigheden)

**Aanbevolen gereedschap:**

Verfborstel, schuimstofrol, kwast